

PRODUKT BESCHREIBUNG


Micron Extra ist ein leistungsstarkes polierendes Antifouling, das Bewuchsschutz für 2 Saisons bieten kann. (3-4 Schichten). Kontrollierte Auslaugung, da auf der Basis der Biolux® Technologie. Micron Extra bietet Extrabewuchsschutz, selbst in schwierigen Bewuchsverhältnissen.

- * Premiumbewuchsschutz
 - * kann aus dem Wasser und wieder ins Wassergelassen werden - ohne Neuanstrich.
 - * das polierende System vermeidet den Aufbau dicker Schichten.
- Kann bis zu 12 Monate vor dem Zuwasserlassen aufgetragen werden.

PRODUKT INFORMATION

Farbton:	YBA904-Doverweiss, YBA920-Blau, YBA924-Grün, YBA929-Marineblau, YBA944-Rot, YBA964-Grau, YBA994-Schwarz 051
Glanzgrad:	Matt
Spezifisches Gewicht:	1.9
Volumenfestkörper:	60% Durchschnitt
Typische Haltbarkeit:	2 Jahre
VOC:	350 g/l
Gebindegröße:	750 ml 2.5 l

TROCKNUNGS-/ÜBERARBEITUNGS- INFORMATIONEN

	Trocknung							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Staubtrocken [ISO]	1 Std.		45 Minuten		30 Minuten		20 Minuten	
Zu Wasser lassen nach	24 Std.		12 Std.		8 Std.		6 Std.	
Beschichtet mit								
Micron Extra	16 Std.	unbegr.	10 Std.	unbegr.	6 Std.	unbegr.	4 Std.	unbegr.

VERARBEITUNG UND VERWENDUNG

Vorbereitung	<p>BEREITS MIT ANTIFOULING BESCHICHTETE FLÄCHEN Bei gutem Zustand Mit Frischwasser spülen und abtrocknen lassen. Wenn das vorhandene Antifouling unbekannt oder unverträglich ist, einen Anstrich Primocon als Sperrgrund auftragen. Bei schlechtem Zustand Verwenden Sie Interstrip, um alle Antifoulingreste zu entfernen. GRUNDIEREN Die Untergrundvorbereitung für unbeschichtete Untergründe finden Sie auf dem Datenblatt der entsprechenden Grundierung. BLANKES GFK Gelshield 200 zur Osmosevorbeugung oder Primocon. STAHL/EISEN Grundieren mit Interprotect oder Primocon. BLEI Etch Primer gefolgt von Interprotect oder Primocon. HOLZ Holzschutz, wenn erforderlich mit, mit Intertox. Grundieren mit Interprotect oder Primocon.</p>
Methode	<p>Tragen Sie pro Saison 2 Schichten auf. 3 Schichten in den Bereichen Ruder, Kiel, Vorkante Steven und Wasserlinie. Dies ist für einen zuverlässigen Bewuchsschutz wichtig. Wenn Bewuchsschutz für 2 Saisons gewünscht wird, 3 Schichten auftragen und 4 Schichten im Bereich der Wasserlinie, Vorkante Steven, Ruderblatt und Anströmbereich des Propellers. Je mehr Sie auftragen, desto länger ist der Bewuchsschutz. Das Boot kann nach dem Streichen des Antifouling noch bis zu 12 Monate an Land stehen.</p>
Hinweise	<p>Mischen Vor Gebrauch gut aufrühren. Verdünnung YTA085 Verdünnung Nr.3 Verdünnen Wir empfehlen, nicht zu verdünnen.</p>

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Fachhändler oder besuchen Sie unsere Internet-Seite: www.yachtpaint.com.

® International® das AkzoNobel Logo und alle Produkte die in dieser Veröffentlichung erwähnt sind Warenzeichen von oder lizenziert von Akzo Nobel.
©Akzo Nobel 2009.

Ref:3433 Ausgabedatum:22.07.2010



Reiniger YTA085 Verdünnung Nr.3

Airless Spritzverfahren Druck: 176-210 bar. Düsengröße: 2180.

Zusätzliche Informationen Airmix Spritzapplikation: Druck: 2.5 bar. Düsengröße: 20-113. Der endgültige Farbton entwickelt sich einige Zeit nach dem Zuwasserlassen. Achten Sie darauf, dass die berechnete Farbmenge vollständig verarbeitet wird, auch wenn dadurch ein weiterer Anstrich erforderlich wird. Für die Leistung des Produktes ist es wichtig, dass die richtige Schichtdicke aufgetragen wird.

Einige wichtige Punkte

Um ein vorzeitiges Versagen des Anstrichs zu verhindern, muss sichergestellt werden, dass die richtige Menge aufgetragen wird. Orientieren Sie sich dabei an der Ergiebigkeit. Produkttemperatur: Minimal: -5°C Maximal: 35°C. Die Umgebungstemperatur sollte mindestens -5°C und maximal 35°C betragen. Die Untergrundtemperatur sollte mindestens 1°C über dem Taupunkt liegen und maximal 35°C betragen.

Kompatibilität/Untergründe

GFK, Holz, Stahl/Eisen, Blei. Nicht geeignet für die Verwendung auf Aluminium oder verzinkten Oberflächen. Kann auf die meisten Antifoulings aufgetragen werden, wenn diese in gutem Zustand sind.

Anzahl der Schichten

2-3 mit Pinsel/Rolle

Ergiebigkeit

(Theoretisch) - 10.0 m²/lt mit dem Pinsel; 3.0 m²/l gespritzt.

Empfohlene TSD

60 µm (trocken)

Empfohlene NSD

100 µm (nass)

Verarbeitungsmethoden

Airless Spritzverfahren, Pinsel, Airmix, Rolle

TRANSPORT-, LAGER- UND SICHERHEITSHINWEISE

Lagerung

ALLGEMEINE INFORMATION:

Vermeiden Sie extreme Temperaturen und halten Sie die Dose geschlossen. Um eine maximale Lagerfähigkeit von Micron Extra zu erhalten, muss das Gebinde sorgfältig verschlossen sein. Die Lagertemperatur sollte zwischen 5°C/40°F und 35°C/95°F liegen. Vor direktem Sonnenlicht schützen.

TRANSPORT:

Micron Extra muss während Transport und Lagerung in sicher verschlossenen Behältern aufbewahrt werden.

Sicherheit

ALLGEMEIN: Enthält Biozide. Antifoulings sollten nur nass geschliffen werden. Niemals trocken schleifen oder abflämmen. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und/oder die Sicherheitshinweise auf dem Etikett vor der Verarbeitung oder fragen Sie unsere Techniker an der Hotline.

ENTSORGUNG: Lassen Sie Farbe und Farbreste nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen. Entsorgen Sie die Gebinde entsprechend den lokalen Vorschriften. Reste in Farbgebinden aushärten lassen.

Reste von Micron Extra sind Sondermüll und können nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung von Resten muss entsprechend der geltenden Gesetze erfolgen. Informationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

WICHTIGER HINWEIS

Dieses Datenblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Verwendung unseres Produktes für andere als die von uns hierin speziell empfohlenen Zwecke erfolgt auf Gefahr des Anwenders, sofern nicht vorher von uns die schriftliche Bestätigung über die Eignung dieses Produktes für den vorgesehenen Zweck eingeholt wurde. Alle unsere Angaben über dieses Produkt (in diesem Blatt oder anderweitig) erfolgen nach bestem Gewissen. Da wir keine Kontrolle über Beschaffenheit und Zustand der zu bearbeitenden Fläche haben und viele Faktoren die Verarbeitung und Verwendung unseres Produktes beeinflussen können, übernehmen wir keine Verpflichtung welcher Art auch immer, für die Leistung unseres Produktes oder für Verluste oder Schäden (ausgenommen Todesfolge oder gesundheitliche Schäden durch unsere Fahrlässigkeit), die aus der Verwendung unseres Produktes entstehen, sofern wir dies nicht vorher schriftlich getan haben. Die Angaben in diesem Datenblatt werden von Zeit zu Zeit auf den neusten Stand der praktischen Erfahrungen und Ergebnisse ständiger Entwicklungsarbeit in unserem Hause gebracht. Der Anwender muss vor der Verwendung sicherstellen, dass das ihm vorliegende Datenblatt die neueste Ausgabe ist.