

BENAR UVR

Productbeschrijving

Type

Water resistente alkyd olie voor tropisch hardhout voor binnen en buitengebruik. Bevat UV filter en fungiciden tegen oppervlakte schimmel.

Kenmerken en voordelen

Biedt een elastisch en waterbestendig bescherming. Daarom geeft het product een eerste klas bescherming op tropisch hardhout. Trekt goed in de ondergrond en geeft een goed hechting aan het oppervlak. het heeft een zwakke goudbruine kleur die de tint van het hout versterkt.

Aanbevolen gebruik

Om te gebruiken op garage deuren, deuren, tuinmeubelen, ramen etc. Verzorgd bescherming voor tropisch hardhout zoals teak, red cedar, meranti, merbau, afzelia

Product data

Aankleuren	Licht geelbruin.
Glans graad	Hoogglans
Algemeen type	Alkyd olie voor buiten gebruik.
Vaste stoffen per volume	62 ± 2 Volume%
Soortelijk gewicht	0,94
Vlampunt	60 °C
VOS voor gebruiksklare mengsels	EU grenswaarde voor dit product (cat.A/e): 400 g/l. Dit product bevat maximaal 400 g/l VOS.

Applicatie gegevens

Applicatie methoden

Kwast of roller (moet worden uitgekwest)

Richtlijnen voor gebruik Airless spray

Nozzle	0.28-0.38 mm (0.011-0.015")
Spuithoek	60°- 80°
Nozzle druk	13-18 MPa (130-180 kg/cm ²)

Spuiten: alleen voor professioneel gebruik.

Reiniging van gereedschap

JOTUN Penselrens en water.

Verbruik en laagdikte

	Verbruik (m ² /liter)	Aanbevolen laagdikte per laag (µm)
Aanbevolen:	14 - 16	

Verdunning

JOTUN Terpentine

Verdunning

Niet mengen met Olie additieven.

Conditie tijdens de applicatie

Breng het niet aan als er gevaar van dauw val is.

Droogtijden

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond temperatuur (min 5 graden celcius), absorptie, luchtvochtigheid en luchtcirculatie.

De droogtijden worden gemeten met de aangegeven waarden:

Relatieve luchtvochtigheid (RH) 50%

Luchttemperatuur	5 °C	15 °C	23 °C
Ondergrond temperatuur	5 °C	15 °C	23 °C

Stofdroog	24 h	12 h	6 h
Overschilderbaar na	24 h		
Overschilderbaar	96 h	48 h	24 h

Gebruiksaanwijzing

Oppervlakte voorbehandeling

De ondergrond moet stevig, schoon, droog en vrij van vet, reinigingsmiddel, wax etc. Ontvet eiken en tropisch hardhout met spiritus, gevolgd door licht schuren. Glanzende ondergronden moeten worden schoongemaakt met JOTUN 2-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens en worden geschuurd. Verkleurt sommige harde houtsoorten. Oude, losse olie of vernis lagen moeten worden afgeschuurd. Grijs of verweerd hout moet worden geschuurd tot op het gezonde hout.

Opmerkingen

Omdat er gevaar van zelfontbranding kan ontstaan moeten doeken onmiddellijk worden verbrand of ondergedompeld in water.

Onderhoud

Opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Bij opslag en vervoer de container rechtop houden.

Verwijdering van afval

Vloeibare verf mag niet in de riolering of waterlopen. Het moet worden geleverd aan een erkende lokale milieubescherming station.



Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheidsnotities op het blik.

Een veiligheidsinformatieblad is uitgegeven voor dit product.

Gedetailleerde veiligheidsinformatieblad over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in het product veiligheidsinformatieblad.

Eerste hulp maatregelen, zie paragraaf 4.

Behandeling en opslag, zie paragraaf 7.

Transport informatie verwijzen naar sectie 14.

Wettelijk verplichte informatie, zie paragraaf 15.

Diversen

Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabrikaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvariaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (Eng) versie voor.