

Beskrivning: HEMPEL'S PROP NCT är en högeffektiv självpolerande, beväxningshindrande färg avsedd för propellrar och utombordsmotorer. Den självregenererande färgen ger enastående skydd hela säsongen. Enkel att applicera och med korta övermålningsintervall.

Tillgänglighet: Ingår i det Europeiska Yacht sortimentet. Lokal tillgänglighet enligt avtal.

FYSIKALISKA DATA:

Kulömr./Kulörer: 19990/ Svart.
Glans: Halvmatt
Volymtorrhalt, %: 28 ± 1
Teoretisk sträckförmåga: 1.4 m² / 500 ml sprutbehållare - 100 mikron/4 mils
Flampunkt: Mycket brandfarligt.
Specifik vikt: 1.3 kg/liter [10.9 lbs/US gallon]
Beröringstorr: 20 minut eller minuter , 20°C/68°F
40 minut eller minuter , 10°C/50°F
VOC innehåll: 643 g/l [5.3 lbs/US gallon]
Lagringstid: 5 år

Angivna fysikaliska data är nominella i enlighet med Hempel koncernens godkända formuleringar.

APPLICERINGSANVISNINGAR:

Appliceringsmetod: Sprayflaska
Förtunning (max.vol.): Ej relevant
Rengöring av verktyg: HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Indikerad filmtjocklek, torr: 25 mikron [1 mils] appliceras med flera skikt, se ANMÄRKNINGAR på nästa sida
Indikerad filmtjocklek, våt: 100 mikron [4 mils]
Övermålningsintervall, min: 30 cirka minut(er) 20°C/68°F
1 timme 10°C/50°F
Övermålningsintervall, max: Ingen

Säkerhet: Hantera försiktigt. Observera alla säkerhetsetiketter på förpackningar och färgbehållare före och under användning. Läs HEMPELs säkerhetsdatablad gällande material samt följ lokala och nationella säkerhetsbestämmelser.

FÖRBEHANDLING:	<p>Förbehandling: Se alltid till att alla ytor är rena, fria från olja och torra. Rengör ytan och avlägsna eventuell olja och fett med lämpligt rengöringsmedel, och slipa med sandpapper.</p> <p>Obehandlad yta: Grundmåla den förberedda ytan med HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 och applicera ett mellanskikt av HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030 medan ytan fortfarande är klibbig. Befintlig polerande färg eller traditionell beväxningshindrande färg: Avlägsna lösa partiklar och föroreningar genom högtrycksrengöring med färskvatten. Låt torka. Befintlig gammal beväxningshindrande hård bottenfärg och okänd beväxningshindrande färg: Högtrycksrengör med färskvatten, våtslipa, avlägsna damm. Rengör och torka ytan. Om skicket hos den tidigare beväxningshindrande färgen är dåligt tätar du med ett skikt av HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030.</p> <p>Om den tidigare beväxningshindrande färgens skick är allmänt dåligt rekommenderar vi borttagning av tidigare skikt och grundmålning före applicering av beväxningshindrande färg.</p>
ANVÄNDNING AV PRODUKTEN:	<p>Metod: Maskera andra områden inklusive anoderna före applicering. Skakas väl före användning. Spreja på ett avstånd på 20–30 cm från ytan. Applicera ett lager av produkten åt gången tills du har en jämn, enhetlig yta. (minst 4 skikt) Skaka behållaren då och då under användning. Spreja upp-och-ner vid slutet av användningen för att rengöra munstycket. Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd.</p> <p>Om produkten appliceras över HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 eller HEMPEL'S LIGHT PRIMER SPRAY 455EX ska sprejen appliceras medan ytan fortfarande är klibbig.</p>
APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN :	Ytan måste vara helt ren och torr vid tidpunkten för applicering och dess temperatur måste vara över daggpunkten för att undvika kondensbildning. Applicera inte i direkt solljus. I slutna utrymmen se till för fullgod ventilation under applicering och torktid.
REKOMMENDERAT RENGÖRINGSMEDEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
FÖREGÅENDE SKIKT:	HEMPEL'S PROP PRIMER 101EX eller HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030
EFTERFÖLJANDE SKIKT:	Inga.
Anmärkningar	Den här beväxningshindrande färgen innehåller särskilda kopparpreparat som aktiva ingredienser. Koppar kan skada aluminium vid direkt kontakt. Det är viktigt att beväxningshindrande färg inte har direkt kontakt med aluminium. Fysiska skador på den korrosionsskyddande beläggningen som orsakas av fläckbildning/utpressning av kopparpartiklar från den beväxningshindrande färgen på aluminium medför frätskador. Ett epoxigrundfärgssystem utgör en isolerande spärr när det appliceras på rätt sätt. Eventuella skador på grundfärgen ska repareras noggrant inom högst en vecka.
Omrörning:	Blandning: Håll behållaren i vertikalt läge och skaka den kraftigt tills du hör blandarkulan. Fortsätt att skaka i ytterligare 2 minuter. Skaka behållaren då och då under användning. Spreja upp-och-ner vid slutet av användningen för att rengöra munstycket.
Filmtjocklek/spädning:	Observera att applicering med sprutbehållare ger lägre tjocklek per skikt än andra metoder. Applicera flera skikt och använd hela behållarens innehåll för att uppnå specificerad. Sprutbehållaren ska hållas upprätt vid applicering och bara användas om det finns tillräckligt med drivgas.
Lagringsförhållanden:	Exponering för luft- och temperaturvariationer ska undvikas. Undvik direkt solljus. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaringstemperaturer: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Sjösättning:	Minst: 24 timme eller timmar 20°C/68°F ; Högst: 6 månader
Övermålning:	Ingen maximal övermålningsintervall, men efter exponering i förorenad atmosfär skall ytan rengöras genom högtryckstvättning med färskvatten och torka före övermålning. Vid övermålning efter långvarig exponering i förorenad atmosfär ska ytan tvättas med färskvatten och torka före målning.
Anmärkning:	HEMPEL'S PROP NCT 7455X
UTGIVEN AV:	HEMPEL A/S

7455X19990

Detta Produktdatablad ersätter tidigare utgåvor.

För definitioner och omfattning hänvisas till Förklaringar till Produktdatablad. Data, specifikationer, vägledningar och rekommendationer lämnade i detta Produktdatablad representerar endast testresultat och erfarenheter gjorda under kontrollerade förhållanden eller speciellt definierade förhållanden. Deras korrekthet, fullständighet och/eller applicerbarhet i de aktuella förhållandena, och den enskilda användningen av produkten, måste slutligen avgöras av Köparen/Användaren ensam.

Produkter levereras och teknisk rådgivning lämnas i enlighet med villkor angivna i HEMPEL'S GENERAL CONDITIONS OF SALE, DELIVERY AND SERVICE, om inte annat skriftligen avtalats. Tillverkare och Säljare avsäger sig, och Köpare och/eller Användare avstår från rätten till, alla krav på ansvar, inkluderande men inte begränsat till underlåtenhet, utanför vad som anges i GENERAL CONDITIONS avseende resultat, skada, direkta eller indirekta förluster som orsakas av användandet av Produkter och/eller rekommendationer lämnade i detta Produktdatablad/Appliceringsinstruktion. Produktdatablad uppdateras utan föregående meddelande och upphör att gälla fem år efter utfärdande datum.