

Açıklama:	HEMPEL ürünü PROP NCT, pervane ve motorlarda kullanıma yönelik zehirli boya ürünüdür. Bu ürünün kendini yenileme etkisi mevsim boyunca mükemmel koruma sağlar. Uygulaması kolaydır ve katlar arası bekleme süreleri kısadır.
Stok durumu:	Yat grup ürün gamındadır.Yerel stok durumu firma onayına tabidir.
FİZİKSEL DEĞERLER:	
Renk tonu no/Renk:	19990/ Siyah.
Son kat boya:	Yarı mat
Hacimce katı madde, %:	28 ± 1
Teorik boyama alanı:	1.4 m ² / 500 ml sprej haznesi - 100 mikron/4 mili inç
Parlama noktası:	Kolay alevlenir.
Özgül ağırlık:	1.3 kg/litre [10.9 lbs/ABD galonu]
Dokunma kuruması:	20 dakika(lar) , 20°C/68°F 40 dakika(lar) , 10°C/50°F
Uçucu organik madde (VOC) içeriği	643 g/l [5.3 lbs/ABD galonu]
:	
Raf Ömrü:	5 yıllar <i>Yukarıda belirtilmiş olan sabit degerler,Hempel grubu tarafından kabul edilmiş formüllerdeki nominal verilerdir.</i>
UYGULAMA ÖNERİLERİ:	
Uygulama yöntemi:	Sprej haznesi
Tiner (maks. hacimce):	İlgili değil
Aletlerin temizlenmesi:	HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Film kalınlığı, kuru:	25 mikron [1 mils] birkaç kat olarak uygulanır, arka sayfadaki "AÇIKLAMALAR" bölümüne bakınız
Film kalınlığı, ıslak:	100 mikron [4 mils]
Katlar arası bekleme, min:	30 yaklaşık dakika(lar), 20°C 1 saat 10°C/50°F
Katlar arası bekleme, maks:	Yok
Güvenlik:	Dikkatli kullanınız.Kullanmadan önce ve kullanın sırasında ambalaj ve boya tenekeleri üzerindeki güvenlik etiketlerine dikkat ediniz.Hempel'in Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.Bölgesel ya da ulusal emniyet kurallarına uyunuz.

YÜZEY HAZIRLIĞI:	<p>Hazırlama: Tüm yüzeylerin her zaman temiz, kuru olduğundan ve yağ içermediğinden emin olun. Yüzeyi temizleyin ortaya çıkabilecek yağı ve gresi uygun deterjan ve aşındırıcı kağıtlı kuru zımpara ile giderin.</p> <p>Kaplanmamış yüzey: Hazırlanan yüzeye HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 ile astar katını uyguladıktan sonra yüzey halen yapışkan durumdayken HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030 ile bağ katını uygulayın. Mevcut eski kendiliğinden cilalı veya klasik çürüme önleyici boya: Yüksek basınçlı tatlı su temizliği yoluyla gevşek malzeme ve diğer kontaminantları giderin. Yüzeyin kurumasına .. Mevcut eski sert matrisli çürüme önleyici boya veya bilinmeyen çürüme önleyici boya: Yüksek basınçlı tatlı suyla temizleyin, ıslak aşındırın, tozu giderin. Yüzeyi aşındırın ve kurutun. Eski çürüme önleyici boya iyi durumda değilse bir kat HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030 ile sızdırmazlığı sağlayın.</p> <p>Eski çürüme önleyici boya genel olarak kötü durumdaysa çürüme önleyici boya uygulamadan önce eski katları ve astarı çıkarmanız önerilir.</p>
ÜRÜN UYGULAMASI:	<p>Yöntem: Uygulamadan önce anotlar dahil olmak üzere diğer alanları maskeleyin. Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Yüzeye 20 - 30 cm uzaklıktan sıkın. Düzgün, eşit bir yüzey oluşana kadar bir seferde yalnızca bir kat uygulayın. (minimum 4 katlar) Kutuyu kullanırken arada bir çalkalayın. Püskürtme ucunu temizlemek için sprej sıkma işleminin sonunda üst kısım alta gelecek şekilde sıkın. Koruyucu eldiven/ giysi ve göz koruyucusu/yüz koruyucusu takın.</p> <p>HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 veya HEMPEL'S LIGHT PRIMER SPRAY 455EX üzerine uyguluyorsanız spreji yüzey hala yapışkanken uygulayın.</p>
UYGULAMA KOŞULLARI :	<p>Uygulama sırasında yüzey tamamen temiz ve kuru olmalı ve yoğuşmadan sakınmak için sıcaklığı çığ noktasının üzerinde olmalıdır. Doğrudan güneş ışığında uygulamayın. Etrafı kapalı alanlarda uygulama ve kuruma sırasında yeterli havalandırma sağlayın.</p>
ÖNERİLEN DETERJAN :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
ÖNCEKİ KAT:	HEMPEL'S PROP PRIMER 101EX veya HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030
SONRAKİ KAT:	Yok.
NOT:	<p>Bu çürüme önleyici boya, aktif içerik olarak özel bir bakır bileşiği içerir. Bakır, doğrudan temas halinde alüminyuma zarar verebilir. Çürüme önleyici boyanın alüminyumla doğrudan temas etmemesi önemlidir. Çürüme önleyici boyadan alüminyuma bakır partiküllerinin bulaşması/yapışması sonucu korozyon önleyici kat fiziksel hasar görürse çukur korozyonu oluşur. Epoksi astar sistemi doğru uygulandığında yalıtım sağlayan engel işlevi görür. Astar sistemindeki herhangi bir hasar maksimum bir hafta içinde dikkatlice onarılmalıdır.</p>
Karıştırma:	<p>Karışım: Kutuyu dikey konumda tutun ve çalkalama topunu duvara kadar sert bir biçimde çalkalayın. 2 dakika boyunca çalkalamaya devam edin. Kutuyu kullanırken arada bir çalkalayın. Püskürtme ucunu temizlemek için sprej sıkma işleminin sonunda üst kısım alta gelecek şekilde sıkın.</p>
Film kalınlığı/inceltme:	<p>Spreyle yapılan uygulamanın kat başına diğer yöntemlere göre daha düşük kalınlık verebileceğini unutmayın. Belirtileni elde etmek için tüm tenekeyi kullanırken birkaç kat uygulayın. Uygulama sırasında sprej tenekesi dik tutulmalı ve yalnız yeterli itici varken kullanılmalıdır.</p>
Saklama koşulları:	<p>Hava ve sıcaklık değişikliklerine maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Doğrudan güneş ışığından sakının. Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin. Depolama sıcaklığı: 5°C/41°F - 35°C/95°F.</p>
Denize inme:	Minimum: 24 saat(ler) 20°C/68°F ; Maksimum: 6 ay
Yeniden kat atma:	<p>Katlar arası maksimum bekleme süresi yoktur, ancak kirlenmiş atmosfere uzun süreli maruz kalmadan sonra yüksek basınçlı tatlı suyla temizlik yaparak birikmiş kontaminasyonu giderin ve bir sonraki katı uygulamadan önce kurumasına imkan tanıyın. Kirli atmosfere uzun süre maruz kalma sonucunda fazla uygulanması halinde temiz suyla yıkayın ve boyamadan önce kurumasını bekleyin.</p>
Not:	HEMPEL'S PROP NCT 7455X
YAYINLAYAN:	HEMPEL A/S 7455X19990

Bu Ürün Bilgi Föyü daha önce yayınlanmış olanları iptal ederek onların yerine geçer. Açıklamalar, tanımlar ve kapsam için, www.hempel.com mevcut "Açıklayıcı Notlar" bölümüne bakın. Bu bilgi formunda verilen bilgiler, spesifikasyonlar, talimatlar ve tavsiyeler, sadece test sonuçları ya da kontrollü ya da özel tanımlı şartlar altında elde edilen tecrübeleri yansıtmaktadır. Bu ürün bilgi föyünde yer alan bilgiler, spesifikasyonlar, talimatlar ve tavsiyeler, sadece kontrol altında veya spesifik olarak tanımlanmış koşullar altında yapılmış test sonuçlarına veya tecrübeye dayanmaktadır. Bunların, Ürünler'in kullanılmak istendiği gerçek hayat koşullarında da doğru, eksiksiz veya uygun olacağını test edilmesi sadece ve sadece Alıcı velveya Kullanıcı'ya aittir. Tersi yönde yazılı bir anlaşma yapılmadıkça, ürünler "HEMPEL'İN GENEL SATIŞ, TESLİM VE SERVİS" kural ve koşullarına göre teslim edilmekte olup, teknik yardım da yine bu kural ve koşullara göre verilecektir. İmalatçı ve Satıcı, bahsi geçen GENEL KOŞULLAR'da açıkça belirtilmesi dışında, Ürünlerin yukarıda, sayfanın arkasında veya başka bir yerde tavsiye edildiği şekilde kullanılmasından dolayı meydana gelecek sonuçlardan, is kazalarından veya doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyandan sorumluluktan dolayı, ihmalden doğan sorumluluk da dahil olmak üzere (ancak bununla sınırlı değildir), hiçbir tazminat talebini kabul etmez ve Alıcı velveya Kullanıcıda tazminat taleplerinden feragat eder. Ürün bilgi föyleri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir ve yayınlandıkları tarihten itibaren bes yıl sonra geçerliliklerini kaybederler.